

# УДАЛЕНИЕ ИОНОВ МАРГАНЦА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ

**А.Н. Холомейдик, Л.А. Земнухова**

**Институт химии ДВО РАН, г. Владивосток**

**С**овременные требования к качеству воды (воды хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового назначения, для рыбохозяйственных нужд, сточные воды) определяют, что содержание ионов марганца не должно превышать 0,05 — 0,1 мг/л (СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03), так как в сравнительно малых дозах соединения марганца оказывают общетоксическое, мутагенное и эмбриотоксическое действие. Хотя ионы марганца с концентрацией <0,5 мг/л при однократном попадании в организм не оказывают вредного влияния на человека, их наличие в питьевой воде при концентрации 0,1 мг/л нежелательно из-за повышения цветности воды [1]. Эпидемиологическими исследованиями показано, что потребление марганца с питьевой водой в дозах, превышающих ПДК, повышает общий уровень смертности, особенно детей раннего возраста, заболеваемость населения, вызывает осложнения беременности и родов [2].

Учитывая сведения о неблагоприятном политропном действии марганца, поступающего в организм с питьевой водой в сравнительно малых дозах, необходимо проводить демагниацию воды. Существует множество способов очистки воды от ионов марганца, к ним относятся такие методы, как аэрация, химическое окисление, фильтрование, ионообменный, биохимический и мембранный способы обработки [2].

Одним из перспективных методов очистки воды является сорбция. Перспективным сырьем для получения сорбентов, удаляющих ионы металлов из водных сред, являются растительные отходы агропромышленного комплекса. К таким материалам относятся солома, пшеницы, шелуха гречихи, лузга подсолнечни-

ка, древесные опилки, льняное волокно, стебли и косточки винограда, соевые, горчичные и льняные шроты, рисовые кукурузные и пшеничные отруби, скорлупа орехов. В литературе имеются данные по получению сорбентов из соломы и шелухи риса [3] и извлечению ими ионов таких металлов, как железо, свинец, медь, кадмий, никель, кобальт, селен [4 — 6], однако сведения по очистке ими водных растворов от ионов марганца(II) из растворов отсутствуют.

Целью данной работы явилось изучение поглотительной способности рисовой шелухи и продуктов ее передела по отношению к ионам марганца в воде.

В качестве сорбентов использовали рисовую шелуху, отобранныную в Приморском и Краснодарском краях, с частицами размером не менее 2 мм, которая была предварительно промыта водой и высушена при 105 °C (образец № 1), и продукты ее переработки (образцы 2 — 7) (см. таблицу).

Сорбцию ионов марганца(II) проводили в статических условиях

из водных растворов хлорида марганца при перемешивании в течение 24 ч. Кинетику сорбции исследовали методом ограниченного объема раствора. Для получения кинетической кривой в серию пробирок с навесками сорбента по 0,05 г заливали 50 мл раствора с начальной концентрацией марганца 35 мг/л. Время контакта раствора с сорбентом составляло 1 — 24 ч.

Концентрацию ионов марганца в растворе определяли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре AA-770 (Nippon Jarrell Ash, Япония) в пламени ацетилен-воздух.

Сорбционную емкость (количество сорбированного марганца  $a$ , мг/г, рассчитывали по формуле:

$$a = ((C_{\text{исх}} - C_{\text{равн}})/m \cdot 1000) V, (1)$$

где  $C_{\text{исх}}$ ,  $C_{\text{равн}}$  — исходная и равновесная концентрация, мг/мл;  $V$  — объем раствора, мл;  $m$  — масса навески сорбента, г.

Важнейшими характеристиками сорбентов являются величина сорбционной емкости и время достижения сорбционного равновесия, которое установлено по кинетической кривой сорбции на образце 5 (рис. 1)

## Характеристика сорбентов, полученных из рисовой шелухи

| Номер образца | Способ получения  | $S_{\text{уд}}$ , $\text{м}^2/\text{г}$ | Содержание, %       |       |
|---------------|---|---|---------------------|-------|
|               |   |   | $\text{SiO}_2^{**}$ | C     |
| 1             | Исходная (промыта водой и высушена)                                   | 170                                     | 12,0                | 81,0  |
|               | Гидролиз:   |   |                     |       |
| 2             | кислотный, 0,1 н HCl (90 °C, 1 ч)                                     | 196                                     | 15,0                | 72,0  |
| 3             | щелочный, 1 н NaOH (90 °C, 1 ч)                                       | 200                                     | 0,05                | 83,0  |
| 4             | Обугливание при 300 °C на воздухе                                     | 400                                     | 22,9                | 70,0  |
| 5             | Двухстадийный обжиг при 300 и 500 °C                                  | 300                                     | 53,9                | 39,0  |
| 6             | Двухстадийный окислительный обжиг при 300 и 600 °C                    | 310                                     | 95,0                | 2,0   |
| 7             | Кислотный гидролиз и двухстадийный окислительный обжиг (300 и 600 °C) | 295                                     | 99,9                | <0,01 |

\* $S_{\text{уд}}$  — удельная поверхность.

\*\*  $\text{SiO}_2$  во всех образцах находится в аморфном состоянии (по данным рентгенофазового анализа).

в системе водный раствор хлорида марганца — сорбент.

Как видно из рис. 1, сорбционное равновесие достигается через 8—9 ч после начала сорбции, период полусорбции при этом составляет 2 ч. Полученные данные показывают, что для проведения последующих экспериментов по сорбции достаточно одних суток.

На рис. 2 показаны изотермы сорбции ионов марганца из водных растворов  $MnCl_2$ . Экспериментальные данные были описаны уравнением изотермы адсорбции Ленгмюра по формуле, как и в [6]:

$$a = (a_{\max} K_a C) / (K_a C + 1), \quad (2)$$

где  $a$  — сорбционная емкость, мг/г;  $a_{\max}$  — максимальная сорбционная емкость, мг/г;  $K_a$  — константа адсорбции, л/мг;  $C$  — равновесная концентрация, мг/л.

Результаты исследований показывают, что сорбционная способность образцов (см. таблицу) существенно зависит от способа их получения. Содержание диоксида кремния в образцах варьируется в диапазоне 0,01—99,9 %, углерода — 0,01—83 %,  $S_{\text{yu}}$  составляет 8—400 м<sup>2</sup>/г.

Максимальная сорбционная емкость рисовой шелухи (образец № 1) по отношению к ионам марганца достигает 5,5 мг/г (см. рис. 2). Минимальной сорбционной емкостью (<2 мг/г) характеризуется остаток рисовой шелухи после кислотного гидролиза (образец № 2). Возможно, это связано с тем, что в процессе обработки кислотой из шелухи риса вымывается до 13 % водорастворимых веществ, в том числе полисахариды и фитиновая кислота, которые могут содержать функциональные группы (например, —OH, —COOH, —PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>), участвующие в процессе сорбции ионов металлов.

Остаток рисовой шелухи (образец № 3), полученный в результате щелочного гидролиза, обладает несколько большей емкостью по сравнению с исходной рисовой шелухой (~6 мг/г). Известно, что при обработке щелочью из рисовой шелухи извлекается до 52 % водорастворимых веществ, а также весь кремнезем [3]. Видимо, это способствует формированию более пористой структуры в твердом растительном остатке, который набухает в водной среде, и поэтому процесс сорбции может идти не только на поверхности, но и в объеме материала. Можно также предположить, что сорбция ионов металлов образцом № 3 осуществляется и за счет комплексообразования, так как при щелочном гидролизе растительного сырья, согласно [1], возрастают количество активных функциональ-

ных групп (—OH, —O—, —CO, —COOH).

После обугливания рисовой шелухи при 300 °C (образец № 4) образуется сорбент, емкость которого выше емкости образцов №№ 1 и 2 и сравнима с образцом № 3.

Дополнительная термообработка образца № 4 при 500 °C приводит к образованию нового материала (образец № 5), содержащего 53,9 % SiO<sub>2</sub> и 39,0 % C (см. таблицу). Полученный образец представляет собой сорбент, сочетающий свойства активированного углерода и диоксида кремния [7]. Сорбционная емкость данного образца значительно выше образцов №№ 1—4 и достигает 14 мг/г.

Увеличение температуры обжига образца № 4 до 600 °C позволяет получить высококремнистый сорбент (образец № 6), который является наиболее эффективным для удаления марганца(II) из раствора по сравнению со всеми исследуемыми в работе образцами: сорбционная емкость составляет ~ 16 мг/г.

Образец № 7, представляющий собой практически чистый диоксид кремния (см. таблицу), проявляет сорбционную емкость не выше 9 мг/г. Это свидетельствует о том, что получение наиболее эффективного сорбента из рисовой шелухи для извлечения ионов марганца не требует проведения предварительного кислотного гидролиза сырья.

Таким образом, рисовая шелуха и продукты ее переработки, полученные термически или путем гидролиза, сорбируют ионы марганца из водного раствора с концентрацией 5—50 мг/г. Максимальная сорбционная емкость зависит от способа получения сорбента и колеблется в интервале ~2—16 мг/г. Наиболее




Рис. 1. Кинетика сорбции ионов марганца на образце № 5




Рис. 2. Изотермы сорбции ионов марганца сорбентами на основе рисовой шелухи (номер кривой соответствует номеру образца по табл. 1)

эффективными сорбентами ионов марганца являются кремнийсодержащие образцы (54—95 % SiO<sub>2</sub>), полученные обжигом шелухи риса без ее предварительной кислотной обработки.

#### Литература

- Гончарук В.В., Клименко Н.А., Савчина Л.А., Врубель Т.Л., Козятник И.П. Современные проблемы технологии подготовки питьевой воды // Химия и технология воды. 2006. Т. 28. № 1.
- Кузубова Л.И., Морозов С.В. Марганец в питьевой воде: аналитический обзор. Новосибирск.: ГНПБ СО РАН СССР; Новосиб. ин-т орган.химии, 1991.
- Сергиенко В.И., Земнухова Л.А., Егоров А.Г., Шкорина Е.Д., Василюк Н.С. Возобновляемые источники химического сырья: комплексная переработка отходов риса и гречихи // Российский химический журнал (Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева). 2004. Т. 48. № 3.
- Marshall W.E., Champagne E.T., Evans W.J. Use of rice milling byproducts (hulls & bran) to remove metal ions from aqueous solution // Journal of environmental science and health. 1993. V. 28. N. 9.
- Srivastava V.C., Mall I.D., Mishra I.M. Removal of cadmium(II) and zinc(II) metal ions from binary aqueous solution by rice husk ash. // Colloids and surfaces A: Physicochem. 2008. N. 312.
- Шевелева И.В., Холомейдик А.Н., Войт А.В., Моргун Н.П., Земнухова Л.А. Извлечение ионов металлов сорбентами на основе рисовой шелухи. // Журнал прикладной химии. 2009. Т. 82. № 10.
- Хохряков А.А., Ежелев А.А., Половцев С.В., Керножицкая С.А., Мошковский В.Б. Новые эффективные сорбенты (поглотители) на основе шелухи риса для сбора проливов и очистки вод // Вода и экология. Проблемы и решения. 2007. № 3. ■